

FLAMASEPAS-2

Priešgaisrinė danga medienai
Atitikties sertifikato Nr. GTC 100369

TECHNINIAI DUOMENYS

PASKIRTIS

Antipireninis tirpalas - išsipučianti danga, skirta medinių konstrukcijų apsaugai nuo ugnies. Gaisro atveju medienos, padengtos „Flamasepas-2“, paviršiuje susidaro elastinga 8-10 mm storio puta, stabdanti ugnies plitimą. „Flamasepas-2“ užtikrina sunkiai degios medienos klasę **B-s2, d0**, pagal LST EN 13501-1:2002/pataisai:2004 ir LST ISO 3251:1998.

APSAUGOTAS OBJEKTAS

Gyvenamųjų, ūkinių, visuomeninių pastatų medinės konstrukcijos: gegnės, murlotai, grebėstai, statramsčiai, gontai, apdailinė mediena, pavėsinės. Medienai, neapsaugotai nuo kritulių, naudoti nerekomenduojama. Negalima naudoti maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.

NAUDOJIMO BŪDAS

Medinės konstrukcijos antipireniniu tirpalu FLAMASEPAS-2 dengiamos 3 kartus teptuku, voleliu, purkštuvu arba mirkomos ne mažiau kaip 6 val. Naudojant visais būdais, preparato sunaudojimas neturi būti mažesnis kaip 500 ml/m².

PREPARATO SKIEDIMAS

Preparatas FLAMASEPAS-2 naudojamas neskiestas.

IŠEIGA

1 m² reikia ne mažiau kaip 500 ml preparato.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Po darbo įrankius plauti nedideliu kiekiu vandens.

PERDIRBIMAS

Likusį nepanaudotą preparatą laikyti gamintojo pakuotėje sandariai uždarytą ir vėliau sunaudoti pagal paskirtį.

DŽIOVINIMAS

Apdorota mediena turi būti apsaugota nuo atmosferos kritulių (lietaus, rasos, sniego ir pan.) ir natūraliai vėdinama.

YPATINGI NURODYMAI

Preparato naudotojai privalo laikytis sekančių nurodymų:

1. Prieš apdorojimą medieną būtina nuvalyti nuo purvo, dulkių, pašalinti žievės likučius,

atplaišas. Senų dažų liekanas pašalinti dažų nuėmėjais.

2. Medienos drėgnumas neturi viršyti 30 %.

3. Mirkymui skirtos talpos turi būti atsparios mechaniniams poveikiams, jų vidus turi būti padengtas polimerinėmis antikorozinėmis dangomis.

4. Kad preparatas nepatektų į aplinką, išmirkytai medienai laikyti arba tepti skirtą plotą iškloti stora vandeniu nepralaidžia polimerine plėvele.

5. Išmirkytą medieną 20-30 min. laikyti virš mirkymo talpų, kad į jas nuvarvėtų preparato likutis.

6. Naudojant tepimo būdu, tarp tepimų turi būti ne mažesnė kaip 1 val. pertrauka.

7. Po darbo ir prieš pertraukas rankas nusiplauti vandeniu.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis	ne mažiau 1,310 g/cm ³
pH	12 – 13
Spalva	Gelsva
Pakuotė, l	5, 10, 20, 50, 1000

SAUGOS REIKALAVIMAI

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti.

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Gali smarkiai pažeisti akis.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti vandeniu.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti šią etiketę).

EKOLOGIJA

Vengti patekimo į aplinką.

GALIOJIMAS IR LAIKYMAS

Preparato galiojimas – neterminuotas.

Šviesa, temperatūra bei drėgmė neturi įtakos techninėms charakteristikoms.

PASTABA

Kadangi preparatas naudojamas nedalyvaujant gamintojui, gamintojas negali prisiimti atsakomybės už impregnavimo darbų kokybę.