

ASEPAS-1

MEDIENOS ANTISEPTIKAS
VIDAUS MEDIENAI



ASEPAS-1

ANTISEPTIKAS VIDAUS MEDIENAI

AUTORIZACIJOS LIUDIJIMO NR. A0800VNO60405-405



TECHNINIAI DUOMENYS

PASKIRTIS

Medienos antiseptikas, skirtas apsaugoti medieną (nuo lentpjūvės darbų pradžios) ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių organizmų ir grybų bei naikinti tokius organizmus.

APSAUGOTAS OBJEKTAS

Statybinės gyvenamųjų, ūkinių, visuomeninių pastatų medinės konstrukcijos, eksploatuojamos po stogu: gegnės, murlotai, grebėstai, statramsčiai, gontai, apdailinė mediena, tvoros, pavėsinės, sodo, lauko baldai ir t. t. Negalima naudoti pirminei maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.

NAUDOJIMO BŪDAS

Preparatą **ASEPAS-1** naudoti tepimo ar mirkymo būdu: medieną 2-3 k. nutepti arba 1 val. mirkyti.

Ant apdorotos medienos po impregnavimo lieka žalios progyslės.

PREPARATO SKIEDIMAS

Prieš naudojimą preparatą gerai išmaišyti ir skiesti vandeniu santykiu 1:2 – medieną impregnuojant tepimo, 1:3 – mirkymo būdu.

IŠEIGA

1 m² medienos reikia 150-250 ml darbinio tirpalo.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Po darbo įrankius plauti nedideliu kiekiu vandens.

PERDIRBIMAS

Likusį nepanaudotą preparatą laikyti gamintojo pakuotėje sandariai uždarytą ir vėliau sunaudoti pagal paskirtį.

DŽIOVINIMAS

Veikliųjų medžiagų fiksacijos laikas – 7 dienos. Šiam laikotarpiui medieną būtina saugoti nuo kritulių ir džiovininti natūraliai arba džiovykloje.

VEIKLIOJI MEDŽIAGA

Didecildimetilamonio chloridas, tebukonazolas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis	0,995 g/cm ³
pH	~ 8,5
Spalva	žalsvos spalvos neskaidrus skystis
Pakuotė, l	3, 5, 10, 20, 50, 1000

YPATINGI NURODYMAI

Preparato naudotojai privalo laikytis sekančių nurodymų:

- Prieš apdorojimą medieną būtina nuvalyti nuo purvo, dulkių, pašalinti žievės likučius, atplaišas. Senų dažų liekanas pašalinti dažų nuėmėjais.
- Medienos drėgnumas neturi viršyti 30 %.
- Mirkymui skirtos talpos turi būti atsparios mechaniniams poveikiams, jų vidus turi būti padengtas polimerinėmis antikorozinėmis dangomis.
- Kad preparatas nepatektų į aplinką, išmirkytai medienai laikyti arba tepti skirtas plotas turi būti išklotas stora vandeniu nepralaidžia polimerine plėvele.
- Išmirkytą medieną 20-30 min. laikyti virš mirkymo talpų, kad į jas nuvarvėtų preparato likutis.
- Antrą sluoksnį tepti tik įsigėrus pirmajam.
- Darbo metu draudžiama valgyti, gerti, rūkyti.

SAUGOS REIKALAVIMAI

Dirbantieji privalo laikytis sekančių nurodymų:

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Saugoti nuo vaikų.

Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

GALIOJIMAS IR LAIKYMAS

Laikyti gamintojo pakuotėje, sandariai uždarytą nuo +5 iki +30 °C temperatūroje. Preparatas galioja 24 mėn. nuo pagaminimo datos.

PASTABA

Kadangi preparatas naudojamas nedalyvaujant gamintojui, gamintojas negali prisiimti atsakomybės už impregnavimo darbų kokybę.