

ASEPAS-2

MEDIENOS ANTISEPTIKAS
LAUKO MEDIENAI



ASEPAS-2

ANTISEPTIKAS VIDAUS MEDIENAI

AUTORIZACIJOS LIUDIJIMO NR. A0800VNO60404-404



TECHNINIAI DUOMENYS

PASKIRTIS

Medienos antiseptikas, skirtas apsaugoti medieną (nuo lėtpjūvės darbų pradžios) ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių organizmų ir grybų bei naikinti tokius organizmus.

APSAUGOTAS OBJEKTAS

Statybinės gyvenamųjų, ūkinių, visuomeninių pastatų medinės konstrukcijos: gegnės, murlotai, grebėstai, statramsčiai, gontai, apdailinė mediena, tvoros, pavėsinės, sodo, lauko baldai ir t. t. Negalima naudoti maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.

PREPARATO SKIEDIMAS

Preparatas **ASEPAS-2** skiedžiamas vandeniu santykiu:

1:2 medieną impregnuojant tepimo būdu;

1:3 medieną impregnuojant mirkymo būdu.

NAUDOJIMO BŪDAS

Preparatą **ASEPAS-2** naudoti tepimo ar mirkymo būdu: mediena 2-3 k. nutepti darbinio tirpalu arba 1 val. mirkyti (žr. *Ypatingi nurodymai*).

Apdorota mediena nusidažo žalia spalva.

IŠEIGA

1 m² medienos reikia 150-250 ml darbinio tirpalo.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Po darbo įrankius plauti nedideliu kiekiu vandens.

PERDIRBIMAS

Likusį nepanaudotą preparatą laikyti gamintojo pakuotėje sandariai uždarytą ir vėliau sunaudoti pagal paskirtį.

DŽIOVINIMAS

Veikliųjų medžiagų fiksacijos laikas – 7 dienos. Šiam laikotarpiui medieną būtina saugoti nuo kritulių ir džiovinti natūraliai arba džiovykloje.

VEIKLIOJI MEDŽIAGA

Vario (II) karbonato ir vario (II) hidroksido mišinys (1:1), didecildimetilamonio chloridas.

YPATINGI NURODYMAI

Preparato naudotojai privalo laikytis sekančių nurodymų:

1. Prieš apdorojimą medieną būtina nuvalyti nuo purvo, dulkių, pašalinti žievės likučius, atplaišas. Senų dažų liekanas pašalinti dažų nuėmėjais.

2. Medienos drėgnumas neturi viršyti 30 %.

3. Mirkymui skirtos talpos turi būti atsparios mechaniniams poveikiams, jų vidus turi būti padengtas polimerinėmis antikorozinėmis dangomis.

4. Kad preparatas nepatektų į aplinką, išmirkytai medienai laikyti arba tepti skirtą plotą iškloti stora, vandeniui nelaidžia polimerine plėvele.

5. Antiseptikuotą medieną 20-30 min. laikyti virš mirkymo talpų, kad į jas nuvarvėtų preparato likutis.

6. Antrą sluoksnį tepti tik įsigėrus pirmajam.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis	1,013 g/cm ³
pH	~10,5
Spalva	mėlynos spalvos neskaidrus skystis
Pakuotė, l	3, 5, 10, 20, 50, 1000

SAUGOS REIKALAVIMAI

Dirbantieji privalo laikytis sekančių nurodymų:

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Saugoti nuo vaikų.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapu).

EKOLOGIJA

Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

GALIOJIMAS IR LAIKYMAS

Preparatas galioja 24 mėn. nuo pagaminimo datos.

Šviesa, temperatūra bei drėgmė neturi įtakos techninėms charakteristikoms.

PASTABA

Kadangi preparatas naudojamas nedalyvaujant gamintojui, gamintojas negali prisiimti atsakomybės už impregnavimo darbų kokybę.