

ASEPAS-3

BESPALVIS MEDIENOS ANTISEPTIKAS

APDAILINEI MEDIENAI



ASEPAS-3

ANTISEPTIKAS MEDIENAI

AUTORIZACIJOS LIUDIJIMO NR. A0800VN060406-406



TECHNINIAI DUOMENYS

PASKIRTIS

ASEPAS-3 yra bespalvis, nedažantis medienos antiseptikas, skirtas apsaugoti medieną nuo lentpjūvės darbų pradžios ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių, pušies mėlyną sukkeliančių organizmų ir grybų bei naikinti tokius organizmus.

NAUDOJIMO SRITIS

Statybinės gyvenamųjų, ūkinių, visuomeninių pastatų medinės konstrukcijos: rastai, gegnės, murlotai, grebėstai, statramsčiai, gontai, apdailinė mediena, tvoros, pavėsinės, sodo, lauko baldai ir t. t. Negalima naudoti pirminei maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.

NAUDOJIMO BŪDAS

Preparatas **ASEPAS-3** naudojamas tepimo ir mirkymo būdu: medieną 2-3 k. nutepti arba 1 val. mirkyti darbiniam tirpale. Nedažo medienos, antiseptikuotos medienos spalva lieka natūrali.

PREPARATO SKIEDIMAS

Prieš naudojimą antiseptiką gerai išmaišyti ir skiesti vandeniu santykiu 1:3 – antiseptikuojant medieną tepimo, 1:5 – mirkymo būdu.

Impregnuojant šviežiai pjautą medieną nuo mėlynavimo vakuuminiu būdu, antiseptiką skiesti vandeniu santykiu 1:8 (būtina sąlyga – impregnuoti nedelsiant po nužievimo).

IŠEIGA

1 m² medienos reikia 150-250 ml darbinio tirpalo.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Po darbo įrankius plauti nedideliu kiekiu vandens.

PERDIRBIMAS

Likusį nepanaudotą preparatą laikyti gamintojo pakuotėje sandariai uždarytą ir vėliau sunaudoti pagal paskirtį.

DŽIOVINIMAS

Veikliųjų medžiagų fiksacijos laikas – 7 dienos. Šiam laikotarpiui medieną būtina saugoti nuo kritulių ir džiovinti natūraliai arba džiovykloje.

VEIKLIOJI MEDŽIAGA

Didecildimetilamonio chloridas.

YPATINGI NURODYMAI

Preparato naudotojai privalo laikytis sekančių nurodymų:

1. Prieš apdorojimą medieną būtina nuvalyti nuo purvo, dulkių, pašalinti žievės likučius, atplaišas. Senų dažų liekanas pašalinti dažų nuėmėjais.
2. Medienos drėgnumas neturi viršyti 30 %.
3. Mirkymui skirtos talpos turi būti atsparios mechaniniams poveikiams, jų vidus turi būti padengtas polimerinėmis antikorozinėmis dangomis.
4. Kad preparatas nepatektų į aplinką, išmirkytai medienai laikyti arba tepti skirtą plotą iškloti stora vandeniu nepralaidžia polimerine plėvele.
5. Išmirkytą medieną 20-30 min. laikyti virš mirkymo talpų, kad į jas nuvarvėtų preparato likutis.
6. Antrą sluoksnį tepti tik įsigėrus pirmajam.
7. Dirbant laikytis darbų saugos reikalavimų.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis	0,991 g/cm ³
pH	7 – 8
Spalva	bespalvis skystis
Pakuotė, l	3, 5, 10, 20, 50, 1000

SAUGOS REIKALAVIMAI

Dirbantieji privalo laikytis sekančių nurodymų:

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

Neįkvėpti preparato garų, aerozolio.

Saugoti nuo vaikų.

Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus, nesukelti vėmimo, duoti gerti vandens ir nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

EKOLOGIJA

Vengti patekimo į aplinką.

GALIOJIMAS IR LAIKYMAS

Preparatas galioja 24 mėn. nuo pagaminimo datos.

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne žemesnėje negu +5 °C temperatūroje. Šviesa ir drėgmė neturi įtakos techninėms charakteristikoms.

PASTABA

Kadangi preparatas naudojamas nedalyvaujant gamintojui, gamintojas negali priimti atsakomybės už impregnavimo darbų kokybę.