

BERŽAS

BALINA, NAIKINA PELĖSĮ IR MĒLYNUMĄ
ANTISEPTINIS MEDIENOS BALIKLIS



BERŽAS

ANTISEPTINIS MEDIENOS BALIKLIS

AUTORIZACIJOS LIUDIJIMO NR. A0800VNO60097-97



TECHNINIAI DUOMENYS

PASKIRTIS

Apsaugoti pjautą medieną ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių grybų bei juos naikinti; išbalinti pamėlynavusių pušies bei patamsėjusių nuo grybų ir atmosferos poveikio medieną.

APSAUGOTAS OBJEKTAS

Apdailinės ir statybinės gyvenamųjų, ūkinių, visuomeninių pastatų medinės konstrukcijos: dailylentės, rąstiniai namai ir pirtys, statramsčiai, gontai, apdailinė mediena, tvoros, pavėsinės, sodo, lauko baldai ir t. t. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų pirminei pakuotei, vaikų žaislams, akvakultūrinei įrangai, laivų korpusams bei tiesiogiai su dirvožemiu besiliečiantiems objektams apdoroti.

NAUDOJIMO BŪDAS

Preparatas **BERŽAS** naudojamas tepimo arba mirkymo būdu: medieną 2-3 kartus nutepama preparatu arba mirkoma 1 val. darbiniam tirpale. Darbo priemonės (šepečiai, voleliai) ir įranga (mirkymo talpos) turi būti iš sintetinių medžiagų.

Dėmesio! Užtiškęs ant drabužių preparatas palieka baltas dėmes.

PREPARATO SKIEDIMAS

Pamėlynavusios pušies išbalinimui ir antiseptikavimui preparatas neskieliamas.

Tamsioms dėmėms išbalinti ir senai medienai atnaujinti, preparatas skiedžiamas vandeniu 1:1 tūrio dalimis;

Šviežiai pjautai medienai impregnuoti, preparatas skiedžiamas vandeniu 1:2 – 1:3 tūrio dalimis.

IŠEIGA

Šviežiai pjautai medienai antiseptikuoti – 25-60 ml/m²

Tamsioms dėmėms išbalinti ar senai medienai atnaujinti 50-100 ml/m²;

Pamėlynavusios pušies medienai išbalinti 150-250 ml/m² preparato.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Po darbo įrankius plauti nedideliu kiekiu vandens.

PERDIRBIMAS

Likusį nepanaudotą preparatą laikyti gamintojo pakuotėje sandariai uždarytą ir vėliau sunaudoti pagal paskirtį.

DŽIOVINIMAS

Veikliųjų medžiagų fiksacijos laikas – 7 dienos. Šiam laikotarpiui medieną būtina saugoti nuo kritulių ir džiovinti natūraliai arba džiovykloje.

VEIKLIOJI MEDŽIAGA

Boro junginiai.

YPATINGI NURODYMAI

Preparato naudotojai privalo laikytis sekančių nurodymų:

1. Prieš apdorojimą medieną būtina nuvalyti nuo purvo, dulkių, pašalinti žievės likučius, atplaišas. Senų dažų liekanas pašalinti spec. dažų nuėmėjais.
2. Mirkymui skirtos talpos turi būti atsparios mechaniniams poveikiams, jų vidus turi būti padengtas polimerinėmis antikorozinėmis dangomis.
3. Kad preparatas nepatektų į aplinką, išmirkytai medienai laikyti arba tepti skirtą plotą iškloti stora, vandeniui nelaidžia, polimerine plėvele. Dirbant stengtis nepažeisti plėvelės.
4. Išmirkytą medieną 15-20 min. laikyti virš mirkymo talpų, kad ji jas nuvarvėtų preparato likučiai.
5. Tepimui naudoti dažymo įrankius – sintetinius šepečius, volelius ir pan.
6. Preparatą naudojant medienai išbalinti, ji tepti išilgai medžio gausiai suvilgant paviršių. Kitus sluoksnius tepti su ne mažesnėmis kaip 2 val. pertraukomis. Balinimo efektas išryškėja po 12-24 val.
7. Preparatas efektyviausias, kai naudojamas 10-25°C temperatūroje. Darbo proceso metu vengti tiesioginių saulės spindulių. Darbo patalpa turi būti gerai vėdinama.
8. Dirbant negerti, nevalgyti, nerūkyti. Po darbo rankas nusiplauti vandeniu ir muilu.
9. Preparatu **BERŽAS** apdorotą medieną galima dengti laku, dažais, antipireninėmis medžiagomis ir pan., tik jai išdžiūvus.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis	ne mažiau kaip 1,125 g/cm ³
pH	11 – 12
Spalva	Gelsvos spalvos pusiau skaidrus skystis
Pakuotė, l	0,5; 3, 5, 20

SAUGOS REIKALAVIMAI

Dirbantieji privalo laikytis sekančių nurodymų:

Įspėjimas! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo rūgščių.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

EKOLOGIJA

Vengti patekimo į aplinką.

GALIOJIMAS IR LAIKYMAS

Preparatas galioja 12 mėn. nuo pagaminimo datos.

Laikyti vėsioje patalpoje, atokiau nuo šilumos šaltinio, vengti tiesioginių saulės spindulių.

PASTABA

Kadangi preparatas naudojamas nedalyvaujant gamintojui, gamintojas negali prisiimti atsakomybės už impregnavimo darbų kokybę.